



Descripción del Producto Fondo monocomponente transparente en base agua

Naturaleza acrílica

Propiedades

Elevado poder cubriente

Excelente transparencia

Producto de rápido secado

Buen lijado manual a las 4-6 horas

Uso Recomendado

Producto indicado para el barnizado de carpintería y mobiliario interior

Certificados

[Hydrobarp.Fondo.y.Acabado.UV.pdf](#), [0804051-04.pdf](#),
[Certificado.de.Producto.Simbolo.de.Calidad.AIDIMA](#)



Características Técnicas

	Norma	Valor
Sólidos en Peso (%)	UNE EN ISO 3251	38+-2%
Viscosidad (Copa Ford 4)	UNE EN ISO 2431	63+-5" F.4 20 G.C.
Densidad (Kg/L)	UNE EN ISO 2811-1	1.04+/-0.020
Covs (%)	UNE EN ISO 11890	5.095%
Covs (gr./lt)	UNE EN ISO 11890	52.988

Características Mezcla

Disolvente	Agua
Porcentaje dilución	5-10%

Características Aplicación

Sistema de Aplicación	Aerográfico, airmix y airless
Cantidad de producto recomendado	100-120 gr/m ²
Temperatura de Aplicación	>15
Humedad Ambiente	Inferior a 70%
Seco al Tacto	40 a 60 minutos (según espesor y temperatura)
Manipulable	90 a 100 minutos (según espesor y temperatura)
Lijado Superficial	4 - 6 horas, en función del espesor aplicado y condiciones ambientales
Repintado	16-24 horas

Observaciones de proceso de aplicación

Si se desea cerrar el poro de la madera, es preciso lijar la primera aplicación de fondo antes de dar una segunda mano
La humedad de la madera a tratar no debe ser superior al 15%

Si se desea acortar el tiempo de curado, puede realizarse un secado forzado con aire caliente, o usar infrarojos o microondas.

Observaciones

Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.

Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de usarlos.

No almacenar a temperaturas inferiores a 5°C

Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas

MADERAS CAMACHO S.L.
WWW.MADERASCAMACHO.ES