



**Descripción del Producto** Pintura metálica y decorativa a base de resinas alcídicas modificadas y pigmentos de alta solidez

**Certificados** Clasificación categoría i) de Esmaltes decorativos anticorrosivos de altas prestaciones en base disolvente, según norma UNE 48613:2014 y UNE 48316:2014/1M:2015

**Carta de Colores** [Carta de colores Esmaltes Antioxidantes](#), OXIFER



**Características Técnicas**

Color	Gris medio, verde, negro y colores
Aspecto	Satinado.Metálico
Secado al tacto	5 - 6 horas, en función del espesor aplicado y condiciones ambientales
Repintado	A las 24 horas
Rendimiento	10 - 12 m <sup>2</sup> /l, mano, según estado de la superficie
Diluyente	DILUYENTE SINTETICOS Y GRASOS 250
Almacenamiento	Excelente hasta 1 año, en recipiente original, en condiciones de temperatura y humedad normales

**Propiedades**

- Facilidad de aplicación
- Poder de relleno
- Cubrición
- Acabados adherentes, duraderos, anticorrosivos y elásticos
- Colores inalterables
- Resistente a la intemperie

**Aplicaciones**

Adecuado para decorar y proteger y dar un aspecto metálico similar al forjado de superficies interiores y exteriores y puertas, barandillas, vallas, balcones, verjas.

**Modo Empleo**

- Remover bien el contenido del envase
- Aplicar en capas delgadas y uniformes y bien extendidas
- A brocha y rodillo: tal y como viene en el envase o diluyendo con DILUYENTE SINTETICOS Y GRASOS 250
- A pistola aerográfica y airless: ajustar a viscosidad con DILUYENTE SINTETICOS Y GRASOS 250

**Preparación de Superficies**

- Sobre superficies sin pintar: Lijar, limpiar y eliminar el polvo, grasa, aceites, óxido, ceras, pequeñas imperfecciones, etc...
- Sobre superficies con pinturas viejas: Eliminar la pintura en mal estado y proceder como en superficies sin pintar
- Sobre hierro y acero aplicar MINIO SINTETICO NARANJA o IMPRIMACION ANTIOXIDANTE BLANCO
- Sobre galvanizados y metales ligeros aplicar IMPRIMACION MULTI-ADHERENTE BLANCO
- Aplicar a continuación dos capas mínimo del producto y dejando el tiempo de repintado entre capas

**Otros Datos**

Envasado	0.375L, 0.750L, 4L
COVS GR/L	338

**Observaciones**

Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.  
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.  
No almacenar los envases abiertos o empezados.  
Aplicar con buena renovación de aire.

*Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 18-07-2017 Esta ficha anula todas las anteriores.*